Xtreme 50 Fútbol

Representa la última generación de césped artificial deportivo con fibras de 400 µm fabricadas con monofilamentos semi cóncavos y tres nervios asimétricos a 50 mm de altura, y dotadas de un efecto memoria que le permite recuperar su posición inicial tras una práctica deportiva recreacional o profesional.

Fabricados con tratamiento anti UV y resistente a las inclemencias meteorológicas más extremas, tejido mediante sistema Tufting en línea sobre sistema de Triple Backing de polipropileno y sellado de Látex que garantiza la resistencia a arranque por tracción superior a 50 N.

Fabricado según los sistemas de Gestión de Calidad previstos en la norma UNE EN ISO 9001:2015 con alcance en Diseño, Fabricación, Suministro, Instalación y Mantenimiento de pavimento de césped artificial, UNE EN ISO 14001: 2015 con alcance en Suministro, Instalación y Mantenimiento de pavimento de césped artificial y UNE EN ISO 45001:2018 con alcance Suministro, Instalación y Mantenimiento de pavimento de césped artificial.



alturi

Datos Generales

Licenciatario FIFA Realturf Systems SL Fabricante Realturf Systems SL Nombre Comercial Xtreme 50

Rellenos recomendados

Relleno de lastrado

 $\begin{array}{ll} \text{Material} & \text{Arena de Sílice} \\ \text{Granulometría} & \text{0,50 - 1,00 mm} \\ \text{Rango de aplicación} & \text{10 kg/m}^2 \end{array}$

Relleno amortiguador

Material Caucho SBR
Granulometría 0,80 - 2,50 mm
Rango de aplicación 15 kg/m²

Especificaciones

Tipo Monofilamento forma semi cóncava

6 hilos/ puntada (12 cabos)

Proceso de Tufting En línea Galga 5/8"

Altura Fibra 50 mm (±5%)
Título del filamento 14.000 dtex (±10%)

Espesor del filamento espesor 400 micras (±10%)

anchura 1.100 micras (±10%)

Puntadas/m² 8.500 puntadas/m² (±10%) Puntadas/ dm lineal 13,5 puntadas/dm (±10%)

Peso Total de Fibra 1.342 g/m 2 (±10%) Peso total producto 2.660 g/m 2 (±10%)

Certificados ECO

Zero Waste ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

100% Reciclable (CSIC)





Revisión: 4 Fecha de aprobación: 20/04/2022